



Leadax Roov Vnútorný roh – Inner Corner 90°

| Prefabrikovaný vnútorný roh na ukončenie rohov.

APLIKOVANIE

Pri vyšších zvislých konštrukciách sa hydroizolačná fólia Leadax Roov zrezáva na vnútornom rohu tak, aby sa v rohu mohol vytvoriť vertikálny presah styčnej plochy. Na nalepenie zvislej styčnej plochy použijete spojivo Leadax Roov Bio-Bind v súlade s predpísaným spôsobom montáže. Alternatívou je úplné

odrezanie membrány a vytvorenie zloženého vnútorného rohu. V takom prípade zostáva spôsob spracovania rovnaký, ale fólia Leadax Roov by mala byť dostatočne dlhá (100 mm presah fólie Leadax Roov plus výška okraja a 100 mm nad hornou hranou okraja).

PRÍPRAVA

| Pred začatím práce sa vždy uistite, že je povrch suchý, čistý, bez prachu a rovný.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Realizácia vnútorného rohového detailu prebieha vo dvoch fázach. Pri tejto práci sa používajú dva prvky:

- Vnútorný roh 90° na utesnenie malej medzery vytvorenej na úrovni vnútorného rohu
- Voľný pás pre zvyšný diel

Naneste spojivo Leadax Roov Bio-Bind v oblasti rohu tak aby sa dosiaholo prekrytie minimálne

150 mm. Prekrytie na zvislej ploche musí byť minimálne 250 mm. Naneste spojivo Leadax Roov Bio-Bind a okamžite naň priložte pás Leadax Roov. Všetky zlepené časti pevne pritlačajte valčekom, aby sa zabezpečila správna fixácia a vytlačenie vzduchových bublín zo spoja.

Poznámka: *dobře pritlačte (medeným) valčekom Leadax.*

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

| **Neplatí v danom prípade.**

MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

- Všetky Leadax Roov Vnútorne rohy – Inner Corners by sa mali skladovať mimo priamych zdrojov tepla.
- Ak nie je možné vnútorné skladovanie, krabice a príslušenstvo by sa mali skladovať v suchu, mimo dosahu priameho slnečného svetla a mali by byť primerane zabezpečené a chránené.
- Ideálna teplota na skladovanie všetkých materiálov je od 10 °C do 25 °C.

BALENIE A ŽIVOTNOSŤ

Materiál	Kartónová krabica
Obsah	4 kusy v krabici
Životnosť	Minimálne 30 rokov

TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	PVB (Polyvinylbutyral)
Farba	Sivo-biela
Rozmery	150 x 150 x 150 mm
Hrúbka	± 2 mm

Typické vlastnosti v tomto dokumente vyplývajú zo štandardných výrobných tolerancií a nepredstavujú špecifikácie. Počas štandardných výrobných procesov sa neočakávajú žiadne odchýlky vo vlastnostiach výrobku. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia..

ROZMERY

