



## Leadax Roov Vonkajší roh – Outer Corner 45°

| Prefabrikovaný vonkajší roh

### APLIKOVANIE

Na vonkajších rohoch, napríklad pri strešných oknách, môže hydroizolačná fólia Leadax Roov siahť až po zvislé konštrukcie (atiky) alebo sa skladať z niekoľkých pásov fólie Leadax Roov,

ktoré sú spojené styčnou plochou. V oboch prípadoch sa hydroizolácia malého otvoru, ktorý vzniká v bode rohu, vyhotovuje pomocou Leadax Roov vonkajšieho 45° rohu.

### PRÍPRAVA

Pred začatím práce sa vždy uistite, že je povrch suchý, čistý, bez prachu a rovný.

### NÁVOD NA POUŽÍVANIE

Detail vnútorného uhla sa vytvára v dvoch fázach. Na tento účel sa používajú dva prvky: Leadax vnútorný roh 90° a pás fólie Leadax Roov. Naneste spojivo Leadax Roov Bio-Bind v oblasti rohu tak aby sa dosiahlo prekrytie minimálne 150 mm. Prekrytie na zvislej ploche musí byť minimálne 250 mm.

Po vytvorení kontaktnej plochy sa spojivo Leadax Roov Bio-Bind nanáša na fóliu Leadax Roov v oblasti rohu konštrukcie strechy a na

prefabrikovaný roh Leadax Roov. Pomocou pritlačného valčeka zatláčaním nadol a do strán vytvoríme rohový spoj.

**Poznámka:** Ak sa po sebe nasledujúce strešné fólie Leadax Roov aplikujú so zosilnenými styčnými plochami v oblasti rohu, kus fólie Leadax Roov musí byť dostatočne dlhý na to, aby vytvoril presah na povrchu strechy minimálne 100 mm.

### BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

| Neplatí v danom prípade.

## MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

- Všetky Leadax Outer Corners by sa mali skladovať mimo priamych zdrojov tepla.
- Ak nie je možné vnútorné skladovanie, krabice a príslušenstvo by sa mali skladovať v suchu, mimo dosahu priameho slnečného svetla a mali by byť primerane zabezpečené a chránené.
- Ideálna teplota na skladovanie všetkých materiálov je od 10 °C do 25 °C.

## BALENIE A ŽIVOTNOSŤ

Materiál	Kartónová krabica
Obsah	4 kusy v krabici
Životnosť	50 rokov

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Zloženie	PVB (Polyvinylbutyral)
Farba	Sivo-biela
Rozmery	91 x 154 x 250 mm
Hrúbka	± 2 mm

Typické vlastnosti v tomto dokumente vyplývajú zo štandardných výrobných tolerancií a nepredstavujú špecifikácie. Počas štandardných výrobných procesov sa neočakávajú žiadne odchýlky vo vlastnostiach výrobku. Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## ROZMERY

